

تأثير نسبة الماء للإسمنت على سلوك الإضافات الكيميائية

م. ليلى مسعود المزوجي* م. محمد خالد التركي**
جامعة طرابلس - كلية الهندسة - قسم هندسة التعدين

*قسم هندسة التعدين، كلية الهندسة، جامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا.

**المدير التنفيذي لشركة الفهد لاستشارات واعمال الهندسية، طرابلس، ليبيا.

L.Almaoghy@uot.edu.ly
m.turki@alfahed.ly

الملخص

في المناطق الحارة عموماً ولبيبا خصوصاً يكون للتعامل مع العوامل البيئية المحيطة أثر في غاية الأهمية على خواص الخلطة الخرسانية سلباً أو إيجاباً، وتلعب المواد الكيميائية التي تضاف للخرسانة دوراً مهماً للتحكم في هذه الخواص ومنها قوة تحمل الخرسانة وديموتها مع الزمن. فهذا التعامل يقصد به النقل والصب والمعالجة، مع الاستعمال الصحيح والأمثل للإضافات الكيميائية مما يتطلب فهماً دقيقاً وجيداً للحصول على أفضل النتائج للخلطات الخرسانية المستهدفة، تتواجد الإضافات بأنواع مختلفة وتتدخل مع الإسمنت في الخلطة الخرسانية فزيائياً وكيمياياً في وقت مبكر قد يودى ذلك على ادائها سلباً وإيجاباً وعليه يستوجب ضرورة معرفة توافق هذه الإضافات مع الإسمنت المستخدم بالإضافة إلى تأثير العوامل الأخرى المحيطة وتحديد الجرعات المثلثي الواجب إضافتها من هذه الإضافات لتلافي أي نتائج عكسية على خواص الخرسانة وخاصة قوة التحمل والمشغولية وزمن الشك. ومن هذا المنطلق تناول هذا البحث بالدراسة النظرية والعملية أثر النسب المختلفة من الماء إلى الإسمنت وزمن إضافة الملنن عند استعمال الإضافات الكيميائية المصنفة حسب المواصفة الأمريكية (ASTM C494) من الأنواع: ■ (Type A) ■ (Type F) ■ (Type G)، وتم التركيز على ثلاثة خواص رئيسية ويختص منها التشغيلية التي تعبّر عن خواص الخرسانة الطازجة، وقوّة تحمل الضغط التي تعبّر عن خاصية الخرسانة بعد تصلدها، وزمن الشك الذي يعبر عن التحول في مراحل الخرسانة من الطازجة إلى المتصلة، وخلصت الدراسة إلى أن لنسبة الماء إلى الإسمنت وزمن إضافة الملنن تأثير على سلوك الإضافات مع اختلاف هذا التأثير بين الإضافات العاديّة والإضافات الفائقية مشيراً إلى ضرورة إجراء الاختبارات المعملية للوصول إلى الجرعة المثلثيّة والتي تعبّر عن التوافق بين مجموعة الملننات ونوع الإسمنت المستخدم.

الكلمات المفتاحية: الخرسانة، الإضافات الكيميائية، الملننات، نسبة الماء إلى الإسمنت، زمن الشك

Abstract:

In hot regions in general, and Libya in particular, interaction with the surrounding environmental factors has a significant impact—either positive or negative—on the properties of concrete mixtures. Chemical admixtures play an important role in controlling these properties, such as compressive strength and long-term durability. This interaction includes transportation, casting, and curing, alongside the correct and optimal use of chemical admixtures. Achieving the desired concrete performance requires a precise understanding of these processes. Chemical admixtures come in various types and interact physically and chemically with cement at early stages, which may affect their performance either positively or negatively. Therefore, it is essential to study the compatibility of these admixtures with the type of cement used, in addition to considering the surrounding environmental factors and determining the optimum dosages to avoid any adverse effects on concrete properties—particularly compressive strength, workability, and setting time. This study investigates, both theoretically and experimentally, the effects of different water-to-cement ratios and the timing of superplasticizer addition when using chemical admixtures classified according to ASTM C494 standards, including: ■Type A ■Type F ■ Type G, The focus was on three key concrete properties: **workability**, which reflects the characteristics of fresh concrete; **compressive strength**, which indicates the properties of hardened concrete; and **setting time**, which marks the transition from fresh to hardened state. The findings revealed that both the water-to-cement ratio and the timing of admixture addition significantly influence admixture behavior, with noticeable differences between normal and high-range water reducers. The study emphasizes the need for laboratory testing to determine the optimal dosage that ensures compatibility between the selected admixture and the type of cement used.

Keywords: Concrete, Chemical admixtures, Superplasticizers, Water-to-cement ratio, Setting time

المقدمة

يتم استخدام الملدනات في الخلطات الخرسانية بهدف الحد من بعض المشكلات التي قد تواجه الخرسانة، أو لتحسين خصائصها، خاصة في حالتها الطازجة، مثل قابلية التشغيل، وذلك دون الحاجة إلى زيادة كمية ماء الخلط. وقد انتشر استخدام الإضافات الكيميائية بشكل واسع في الأعمال الهندسية، ويعزى هذا الانتشار إلى المزايا العديدة التي توفرها هذه الإضافات. فالملدනات تمثل القدرة على تحسين خصائص الخرسانة الطازجة من خلال زيادة السيولة وقابلية التشغيل، مع الحفاظ على نسبة الماء إلى الإسمنت (w/c) ثابتة، كما يمكنها أيضًا تحسين خصائص الخرسانة المتصلة من خلال خفض نسبة الماء إلى الإسمنت مع الحفاظ على درجة التشغيل، مما يُنتج خرسانة ذات مقاومة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الملدනات في تسريع أو تأخير زمن شك الإسمنت حسب الحاجة، كما تقلل من حدوث الانفصال الحبيبي، وتحسن من قابلية سخ الخرسانة إلى ارتفاعات كبيرة. إلا أن فعالية هذه الملدනات قد تتأثر بعوامل عدة، أبرزها نسبة الماء إلى الإسمنت، وزمن إضافة الملنن إلى الخلطة الطازجة، مما يستدعي دراسة تأثير هذه العوامل بدقة. ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الورقة إلى دراسة درجة التشغيل ومدة الاحتفاظ بها عند استخدام الملدනات في خلطات خرسانية طازجة ذات نسب ماء مختلفة وأ زمنة إضافة متباعدة، مع اقتراح حلول مثلى وفعالة من الناحية الاقتصادية. وقد تم في هذه الدراسة إعداد خلطات خرسانية باستخدام مواد محلية، وملدنات مصنفة وفق المواصفة الأمريكية ASTM C494 من النوعين: ■ Type F ■ Type A تم إجراء اختبارات على هذه الخلطات في حالتها الطازجة لدراسة تأثير المتغيرات المذكورة.

البرنامج العملي:

استخدمت العناصر الأساسية للخلطة الخرسانية المتمثلة في الإسمنت والركام بنوعيه والإضافات الكيميائية والماء بنساب وزنية للوصول إلى المتطلبات الخاصة بهذه الدراسة وهذه المواد كالتالي:

• المواد الخام:

1. الإسمنت:

تم استخدام الإسمنت البورتلاندي العادي (N 42.5) لجميع الخلطات الخرسانية وهو من إنتاج شركة الاتحاد العربي للمقاولات - مصنع البرج - زليطن، وقد تم اختباره معملياً لتحديد خواصه الفيزيائية والتتأكد من مطابقته لمواصفات، وقد تبين أن الإسمنت المستخدم مطابقاً لما تنص عليه المواصفة القياسية الليبية للإسمنت رقم (M ق L 2009:340)، والمواصفة الأوروبية (BS-EN 197-1-2000).

2. الركام الناعم:

الركام الناعم الذي تم استخدامه في إعداد الخلطات الخرسانية هو عبارة عن رمل طبيعي جاف وهو خالي من الشوائب، وموارد من مدينة زليطن، والركام الناعم له تأثير مهم

على خواص الخلطة الخرسانية وعلى الأخص على خاصية التشغيلية ومقاومة الضغط، وقد أجريت عليه الاختبارات المعملية لمعرفة مدى مطابقته للحدود الطبيعية، وهو مطابق لحدود المواصفة الليبية رقم (م ق ل 49:2002).

3. الركام الخشن:

يعتبر الركام الخشن ذو أهمية كبيرة في صنع الخرسانة، حيث يؤثر بشكل كبير على مقاومة الخرسانة، وهو ركام خالي من الشوائب والطين والطمي التي تعمل على إضعاف التماسك بين العجينة الإسمنتية والركام، والركام الخشن المستعمل في هذه الدراسة استخدم ركام خشن ذو تدرج من 5 – 20 مم تم جلبه من محاجر راس اللفعة (محجر شركة الاتحاد العربي للمقاولات)، وقد خضع هذا الركام لسلسلة من الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية، وأظهرت النتائج مطابقة خواصه لمتطلبات المواصفة الليبية رقم (م ق ل 49:2002).

4. الماء:

تنص المواصفات عادة على أن الماء المستخدم في خلط الخرسانة يجب أن يكون خالي من المواد الضارة مثل الزيوت والشحوم والأملاح والأحماض والقلويات والمواد العضوية والمواد الناعمة سواء كانت هذه المواد ذاتية أو معلقة وخلافها من المواد التي يكون لها تأثير عكسي على الخرسانة من حيث قوة الكسر والمتانة ، ويعتبر الماء الصالح للشرب صالحًا لخلط الخرسانة وفقاً للمواصفات الليبية رقم (م ق ل 294).

• الإضافات الكيميائية (المليونات):

تعج الأسواق العالمية بمختلف الأنواع من العلامات التجارية للإضافات الخرسانية ، وبالرغم من تشعب منتجات الشركات وتتنوعها ، إلا أن ما هو متوفّر في السوق الليبي يكاد يكون محدوداً، ولغرض تنفيذ متطلبات هذه الدراسة ، فقد حاولنا قدر الإمكان التوفيق بين أكثر أنواع الإضافات استخداماً في المشاريع الهندسية والمطابقة للمواصفة الأمريكية (ASTM C494) والمتمثلة في:

- إضافة تخفيض ماء خلط الخرسانة عالية الأداء (Type F).
- إضافة تخفيض ماء الخلط منخفضة الأداء (Type A).
- اجراءات نسب الخلط و التجهيز والاختبار:

عن طريق استخدام طريقة المعادلة الحجمية تم تحديد نسب مكونات خلط متر مكعب من الخرسانة الموضحة بالجدول (1) مع الجدير بالذكر أنه تم الحرص على تثبيت اوزان الخلط و تثبيت نسبة

هذه الملنات في كل الخلطات وحيث أنه كان التركيز في هذا البحث على تأثير سلوك الملنات المضافة للخرسانة الطازجة مع اختلاف في نسب الماء للإسمنت أثناء إضافة الملن في حيث تراوحت من 0.30 إلى 0.60 مع قياس درجة التشغيل (مقدار الهبوط) مباشرة وبعد مرور 15 و 30 دقيقة من زمن إضافة هذا الملن وتم اجراء كل الخلطات ظروف المعمل حيث تمأخذ درجة مؤدية لدرجة حرارة مرجعية لأنها تعبر عن درجة المعمل.

جدول (1) أوزان المواد الداخلة في خلط الخرسانة لمتر مكعب

الإضافات الكيميائية (كجم/م ³)		الماء (كجم/م ³)	الركام الخشن (كجم/م ³)	الركام الناعم (كجم/م ³)	الإسمنت (كجم/م ³)	وصف المجموعة
Type F	Type A					
0	4.56	180	1110	740	380	الأولى
3.8	0	180	1110	740	380	الثانية

النتائج

1. الفحص البصري

يعد الفحص البصري من اول وابسط وسائل ضبط الجودة ويحتاج لخبرة عملية وتكمن اهميته في التحقق من تجانس الخرسانة وتقدير درجة التشغيل والتتأكد من صحة النسب زمن خلال نتائج الفحص المبنية في الجدول (2) تم تقييم درجة التشغيل للخلطات الخرسانية المنتجة قبل وبعد إضافة الملن حيث اظهرت النتائج اثر كل من الملن العادي والملن فائق التأثير على تحسين قابلية التشغيل مع بيان الفروق بينهما من حيث مستوى التحسين المحقق.

جدول (2) الفحص البصري قبل وبعد إضافة الملن

الفحص البصري بعد إضافة الملن		الفحص البصري قبل إضافة الملن	نسبة الماء للإسمنت
Type F	Type A		

التشغيلية منخفضة جدا (لم يحدث هبوط)	التشغيلية منخفضة جدا (لم يحدث هبوط)	التشغيلية منخفضة جدا (لم يحدث هبوط)	0.30
التشغيلية منخفضة (هبوط بسيط)	التشغيلية منخفضة جدا (لم يحدث هبوط)	التشغيلية منخفضة جدا (لم يحدث هبوط)	0.35
التشغيلية عالية جدا (حدوث انفصال حبيبي)	التشغيلية منخفضة جدا (هبوط بسيط)	التشغيلية منخفضة جدا (لم يحدث هبوط)	0.45
التشغيلية عالية جدا (حدوث انفصال حبيبي)	التشغيلية منخفضة (هبوط بسيط)	التشغيلية منخفضة جدا (هبوط بسيط)	0.5
التشغيلية عالية جدا (حدوث انفصال حبيبي)	تشغيلية متوسطة	التشغيلية منخفضة (هبوط بسيط)	0.52
التشغيلية عالية جدا (حدوث انفصال حبيبي)	التشغيلية عالية جدا (حدوث انفصال حبيبي)	تشغيلية متوسطة	0.55
التشغيلية عالية جدا (حدوث انفصال حبيبي)	التشغيلية عالية جدا (حدوث انفصال حبيبي)	التشغيلية عالية	0.6


2. درجة التشغيل

يرتبط مقدار الهبوط بدور الملنات حيث ان الخلطات مع الملن العادي تحافظ على هبوط منخفض مقارنة الملن العادي لنفس الجرعة ونفس نسبة الماء للإسمنت ويزداد مقدار الهبوط مع زيادة نسبة الماء للإسمنت عند استخدام النوعين من الملنات وبدرجة متفاوتة كما موضح بالجدول (3) والأشكال (1,2).


جدول (3) مقدار الهبوط قبل إضافة الملن وبعد اضافته

الهبوط النهائي (مم) (بعد إضافة الملن)		الهبوط المبدئي (مم) (قبل إضافة الملن)	نسبة الماء للإسمنت
Type F	Type A		

0	0	0	0.35
25	15	0	0.45
225	43	10	0.5
250	95	35	0.52
250	210	90	0.55
250	240	175	0.6



الشكل (1) الهبوط قبل وبعد إضافة الملاط العادي




الشكل (2) الهبوط قبل وبعد إضافة الملنن الفائق

3. مقاومة الضغط:


تختلف مقاومة الضغط عند استخدام الملنن العادي والملنن الفائق عند نفس نسبة الماء للإسمنت والسبب يرجع إلى الية عمل كل منهما فالملنن العادي محدود التأثير فهو لا يغير كثيراً من بنية المسام الخرسانية بينما في حالة الملنن الفائق تكون الخرسانة أكثر كثافة وأقل مسامية بسبب تعبئة أفضل لحبوب الإسمنت وتحسين توزيعها مما يحقق مقاومة أعلى مقارنة بالملنن العادي كما موضح بالجدول (4) والأشكال (3,4).

جدول (4) مقاومة الضغط عند استخدام الملننات

مقاومة الضغط (N/mm ²)				نسبة الماء للإسمنت
لعامر 28 يوماً		لعامر 7 أيام		
Type F	Type A	Type F	Type A	
58.47	24.29	52.89	22.76	0.35
63.47	31.74	50.56	25.59	0.45
55.29	30.65	39.71	26.79	0.5
42.72	33.01	31.72	22.05	0.52
استحالة اخذ عينات	38.95	استحالة اخذ عينات	29.72	0.55
استحالة اخذ عينات	38.54	استحالة اخذ عينات	26.87	0.6



شكل (3) مقاومة الضغط عند استخدام الملنن العادي



شكل (4) مقاومة الضغط عند استخدام الملنن الفائق

الخلاصة:

اهتمت هذه الدراسة بالتركيز على أهم التأثيرات الناتجة عن توازن الإضافات المستخدمة على خواص الخرسانة الطازجة والمتصلة من حيث قابلية التشغيل ومقاومة الضغط، وأظهرت النتائج أن كفاءة الملنن العادي (plasticizers) تبدأ من توفر نسبة ماء إلى الاسمنت تفوق 0.4 وتزداد بزيادة هذه النسبة، وأظهرت الملنن الفائق (Super plasticizers) كفاءة ملحوظة حتى عند نسب منخفضة تصاريح إلى 0.35، مع وصولها إلى نسبة التشبع عند نسبة 0.45، حيث لا يؤدي بعدها رفع نسبة الماء إلى تحسين إضافي في الأداء. كما تبين أن الاختلاف في نوع الإسمنت وخصائصه، وكذلك نوع وجرعة الكيميائية، قد يسبب بعض المخاطر لعدم التوافق والتجلد، مما يعكس سلباً على خصائص الخرسانة وكذلك الاختلاف في خصائص الملنن تكون واضحة عند نسب الماء للإسمنت المنخفضة، وأخيراً، أظهرت النتائج أن زمن إضافة الملنن إلى الخلطة الخرسانية لا يؤثر بشكل واضح على مقاومة الضغط للخرسانة المتصلة، ما دام باقي المتغيرات تحت السيطرة.

التوصيات:

من خلال هذه الدراسة وما تم الحصول عليه من نتائج واستخلاصه منها، نعرض فيما يلي بعض التوصيات التي قد تساعد ذوي الاختصاص المهتمين والقائمين على صناعة الخرسانة الجاهزة على إجراء عمليات التحسين والتطوير ، وهذه التوصيات تتلخص فيما يلي :

- التوسيع في دراسة تأثير الزمن على كفاءة الملنن وذلك بالتعرف لتأثير أنواع مختلفة من الإسمنت ذات محتوى مختلف من مركب (C₃A).
- توسيع دراسة تأثير نوعية الإسمنت على سلوك الملننات المختلفة.
- قبل استخدام أي إضافات ضرورة عمل خلطات تجريبية في المعمل واختيار الجرعة المثلثى ونوع الاضافة المناسب بالإضافة إلى زمن اضافة جرعة الملنن.
- التركيز على المراقبة والتحكم بالجودة عند اختيار المواد ومدى مطابقتها للمواصفات.
- عدم الاعتماد على النشرات المرفقة للمواد المضافة فقط.

(1) المراجع:

1. المواصفات القياسية الليبية رقم (340)، الإسمنت البورتلاندي، لسنة 2009.
2. المواصفات القياسية الليبية رقم (49) ركام الخرسانة من المصادر الطبيعية، لسنة 2002.
3. المواصفات القياسية الليبية رقم (294) المياه المستعملة في الخرسانة، لسنة 1990.
4. الدليل الليبي لتصميم الخلطات الخرسانية التقليدية (816)
5. American Society for Testing and Materials, ASTM - C494 - 12 standard specification for ready - Mixed concrete, 2012.
6. American Society for Testing and Materials, ASTM – C494 , specification for chemical Admixtures for concrete, 1990
7. American Society for Testing and Materials, ASTM C143 / C143M - 10, Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete, 2010 .
8. American Society for Testing and Materials, ASTM C1064 / C1064M – 11, Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement Concrete, 2011.

المراجع :

1. المعايير القياسية الليبية رقم 340 (2009). الإسمنت البورتلاندي. الهيئة الوطنية للمواصفات والمعايير القياسية، ليبيا.
2. المعايير القياسية الليبية رقم 49 (2002). ركام الخرسانة من المصادر الطبيعية. الهيئة الوطنية للمواصفات والمعايير القياسية، ليبيا.
3. المعايير القياسية الليبية رقم 294 (1990). المياه المستعملة في الخرسانة. الهيئة الوطنية للمواصفات والمعايير القياسية، ليبيا.
4. مركز البحث والاستشارات – جامعة طرابلس. الدليل الليبي لتصميم الخلطات الخرسانية التقليدية (رقم 816).
5. *ASTM C494/C494M – 12 (2012). Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete. American Society for Testing and Materials.*
6. *ASTM C143/C143M – 10 (2010). Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete. American Society for Testing and Materials.*
7. *ASTM C1064/C1064M – 11 (2011). Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed.*